PROTECTO CEMENT

Impermeabilizantes

CEMENTO SELLADOR PLÁSTICO PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA

DESCRIPCIÓN.

PROTECTO CEMENT es una pasta plástica de excelente calidad, formulada a partir de asfaltos seleccionados, fibras naturales, rellenos minerales y solventes de rápida evaporación.

USOS.

- Como sellador de juntas, en techos de lámina metálica o de asbesto-cemento.
- Como sellador de grietas, fisuras y ranuras en techos de concreto.
- Para tratamiento de puntos críticos de la impermeabilización como: chaflanes, bajadas de agua, bases de soportería, etc.
- Como sellador de domos y tragaluces, etc.; ya sea en construcciones nuevas o sobre impermeabilizaciones asfálticas anteriores.

VENTAJAS.

- Tiene una excelente durabilidad y adherencia sobre cualquier superficie, previamente imprimada.
- Resiste todo tipo de condiciones climáticas y ambientales.
- Gran resistencia al intemperismo.
- De fácil aplicación.
- No escurre a cualquier inclinación.
- No requiere calentamiento.

APLICACIÓN.

- **COMO SELLADOR DE JUNTAS, FISURAS Y PUNTOS CRITICOS EN LOSAS:**

Preparación de la Superficie

Preparación de la superficie:

1. Elimine polvo, grasa y restos de impermeabilizaciones anteriores, así como cualquier material que pueda interferir en una buena adherencia del **PROTECTO CEMENT**.
2. Limpie perfectamente el polvo que se encuentra dentro de la fisura, mediante chorro de aire (preferentemente) o con una brocha limpia y seca.
3. Abra la fisura creando una abertura mínima de 0.5 cm

Imprimación:

1. Sobre la superficie preparada aplique una capa uniforme de **Protecto Hidro Primer**, dejando secar completamente antes de aplicar el **PROTECTO CEMENT**.

Aplicación del producto

Modo de empleo:

1. Aplique **PROTECTO CEMENT**, mediante cuña o espátula a todo lo largo de la junta o fisura, presionando firmemente de manera que el producto haga contacto con las paredes y la base de la cavidad a resanar.
2. Coloque un pequeño exceso de material, con objeto de compensar la contracción que se produce con el fraguado.
3. Deje secar mínimo 2 horas el producto antes de proseguir con la impermeabilización.

- **SELLADO DE TRASLAPES Y TORNILLERIA EN LÁMINAS:** Revise el estado de las laminas, traslapes, pernos tornillos, etc., de manera que pueda sustituir aquellos que se encuentren dañados, deformes o con excesos de oxido. Elimine selladores y recubrimientos preexistentes, sobre todo en las zonas donde se aplicara **PROTECTO CEMENT**.

Preparación de la superficie:

1. Elimine óxido, grasa, polvo y partículas sueltas, mediante limpieza con cepillo de alambre, solvente y chorro de aire. Mantenga flojas las juntas y traslapes de las láminas, de manera que sea posible aplicar **PROTECTO CEMENT** entre las dos láminas.

Modo de empleo:

1. Aplique **PROTECTO CEMENT** entre las dos laminas dejado un cordón de 1 cm de alto por 2 cm de ancho, paralelo al traslape y de 2 a 5 cm del borde de la lamina.
2. Apriete y ajuste los tornillos de sujeción fuertemente, de modo que el **PROTECTO CEMENT** sea "escupido" por la orilla del traslape.
3. Cubra las cabezas de los pernos, tornillos o ganchos, aplicando **PROTECTO CEMENT** de manera que estos queden totalmente cubiertos.

NOTA: En caso de que el **PROTECTO CEMENTO** vaya a quedar expuesto, protéjalo con algún recubrimiento protector (*Protecto Lum*), se recomienda hacer un riego de arena (*Reolita* de Riego) antes de que el material seque.
Aplique el recubrimiento (al menos 5 días después de aplicado el **PROTECTO CEMENT**)

IMPORTANTE: El éxito de una buena impermeabilización estiba en el correcto tratamiento de fisuras, grietas, juntas y puntos críticos, por lo que se recomienda tener especial cuidado en esos puntos, mediante la aplicación correcta del **PROTECTO CEMENT.**

PRESENTACIÓN.

- Tambor de 200 L
- Cubeta de 18 L
- Bote de 4 L
- Bote de 1 L

RENDIMIENTO.

1L de **PROTECTO CEMENT** rellena 750 cm^3.

DATOS TECNICOS

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN	METODO
Consistencia	Pastosa	----------
Color	Negro	----------
Olor	A solvente	----------
Material no volátil	82 – 85 %	ASTM-D-4586
Densidad	1.16 – 1.21 gr/ml	ASTM-D-71
Penetración	340 – 360 1/10mm	ASTM-D-217
Escurrimiento	6 mm. Máx.	ASTM-D-4586
Secado al tacto	1 – 2 hrs.	ASTM-D-1640
Flexibilidad	No debe presentar craqueo	ASTM-D-4586

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

PRECAUCIONES.

- No se aplique en superficies húmedas.
- No se aplique en áreas mal ventiladas.
- Manténgase alejado de flamas o chispas.
- Inflamable antes de secar.
- No diluya ni adelgace el producto.
- No se recomienda su aplicación en sistemas acrílicos.

Servicio a clientes: 5870 0715 / 01 800 PASA 444 (7272) Info@pasaimper.com / www.pasaimper.com

MEDIDAS DE SEGURIDAD	• No se ingiera. • Tóxico por inhalación prolongada e ingestión. • No se deje al alcance de los niños.
ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD.	A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses, siempre y cuando se encuentre sellado correctamente, bajo techo en lugar fresco y seco. No se estibe mas de 4 cubetas.

Este producto esta garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso.
Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que PASA® no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto.
Para cualquier duda consultar a nuestro departamento técnico.